

# Produktdatenblatt

## BauderFLEX K5E

### Schiefer grau



<b>Produktbeschreibung</b>	Elastomerbitumen-Schweißbahn mit höheren Leistungskennwerten als Normstandard		
<b>Einsatzbereich</b>	Hochwertige Oberlage im mehrlagig abgedichteten Flachdachsystem		
<b>Oberfläche</b>	Oben:	Schiefer grau	
	Unten:	Flämmfolie	
<b>Trägereinlage - Typ</b>	Polyestervlies 250 g/m <sup>2</sup>		
<b>Artikelnummer</b>	1772 4000		
<b>Anwendungstypen DIN SPEC 20000-201</b>	DO/E1 PYE PV 200 S5		
<b>Anwendungstypen DIN/TS 20000-202</b>	BA PYE PV 200 S5		

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
Länge	EN 1848-1	m	5
Breite	EN 1848-1	m	1
Dicke	EN 1849-1	mm	5,2
Kaltbiegeverhalten oben	EN 1109	°C	≤-30
Kaltbiegeverhalten unten	EN 1109	°C	≤-30
Wärmestandfestigkeit oben	EN 1110	°C	≥110
Wärmestandfestigkeit unten	EN 1110	°C	≥110
Maximale Zugkraft längs	EN 12311-1	N/50mm	≥800
Maximale Zugkraft quer	EN 12311-1	N/50mm	≥800
Dehnung bei maximaler Zugkraft längs	EN 12311-1	%	≥40
Dehnung bei maximaler Zugkraft quer	EN 12311-1	%	≥40
Geradheit	EN 1848-1	mm/10m	<20
Wasserdichtheit Verfahren B	EN 1928	-	bestanden
Brandverhalten	EN 13501-1	Class	E
Verhalten bei Brand von außen <sup>a)</sup>	CEN/TS 1187	-	B <sub>ROOF</sub> (t1)
Sichtbare Mängel	EN 1850-1	-	keine sichtbaren Mängel
Schälhaftigkeit	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Scherfestigkeit	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Widerstand gegen stoßartige Belastung	EN 12691	mm	NPD



Kenn-Nr. der Prüfstelle: GPB, 1724  
EN 13707, EN 13969

# Produktdatenblatt

## BauderFLEX K5E

### Schiefer grau



Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
Widerstand gegen statische Belastung	EN 12730	kg	NPD
Maßhaltigkeit	EN 1107-1	%	≤0,6
Dauerhaftigkeit	EN 1109	°C	NPD

a) in geprüften Aufbauten

<b>Hinweis</b>	Bei der Oberflächenbestreuung handelt es sich um natürliches Gestein (Schiefer, Basalt, Sand ...). Bei diesem Naturprodukt sind rohstoffbedingte Unterschiede in den Farbnuancen und -schattierungen möglich, wofür vom Hersteller keine Haftung übernommen wird. Dies gilt insbesondere auch für Farbabweichungen durch Witterungs- und Umwelteinflüsse sowie für Farbdifferenzen zwischen unterschiedlichen Produktionschargen.
<b>Lagerung</b>	Bitumenbahnen auf der Rolle stehend und vor UV-Strahlen, Feuchtigkeit und Hitze geschützt lagern und transportieren.
<b>Entsorgung</b>	Bitumenabfälle können mit Hausmüll oder hausmüllähnlichem Gewerbemüll entsorgt werden (europäischer Abfallkatalog EWC Nummer 170302 „Asphalt teerfrei“).
<b>Weitere Unterlagen</b>	Aktuelle Unterlagen wie Broschüren, Verlegeanleitungen etc. finden Sie im Internet unter <a href="http://www.bauder.de">www.bauder.de</a> - Ausschreibungstexte erhalten Sie über <a href="http://www.ausschreiben.de">www.ausschreiben.de</a>



Kenn-Nr. der Prüfstelle: GPB, 1724  
EN 13707, EN 13969